



**COSTRUZIONI EDILI STRADALI - MANUTENZIONI - CAVA INERTI
CONGLOMERATI BITUMINOSI - MISTI CEMENTATI
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI**

Sede Legale: 09048 SINNAI - Loc. "BELLAVISTA"
Tel. 070 **781658/781659** - Fax 070 **7600261**
Corrispondenza: C/O Cas. Post. 92 - SINNAI

Capitale Sociale € 51.480,00
Iscriz. Trib. Cagliari 01314880921
C.C.I.A.A. 124021 R.E.A.
Partita IVA: **01314880921**

E-mail: cagimasrl@tiscali.it



**Dichiarazione di Prestazione
Regolamento UE 305/2011
n° 2-2013**

Revisione N.6 del 20.10.2016

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Conglomerati Bituminosi Sinnai Bellavista**
- Usi previsti: Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per aree e strade soggette a traffico (EN 13108-1)
Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti per strade e aree soggette a traffico (EN 13108-7)
- Fabbricante: CA.GI.MA. S.R.L. Località Bellavista 09048 Sinnai (CA)
Sito di produzione: Sinnai Località Bellavista.
- Mandatario: Non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+
- Norme armonizzate: UNI EN 13108-1:2006/AC2008 - UNI EN 13108-7:2006/AC2008
Organismo notificato: **RINA Services S.p.a.** con numero di notifica N.0474 Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza valutazione e verifica della stessa, rilasciando i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica N. **0474-CPR-0269 (UNI EN 13108-1)** e N. **0474-CPR-0490 (UNI EN 13108-7)**

7. Prestazioni dichiarate:

Norma di riferimento		EN 13108-1				EN 13108-7
Denominazione della miscela (Codice di identificazione)		CB 32 base 50-70	CB 20 bin 50-70	CB 12 usura 50-70	CB 8 usura 50-70	DREN 16 PMB 45-80
Denominazione commerciale		Base	Binder	Tappeto	Tappeto Fine	Tappeto Drenante
Requisiti generali + requisiti fondamentali						
Contenuto di vuoti	Massimo	V _{max8} (8%)	V _{max8} (8%)	V _{max8} (8%)	V _{max8} (8%)	V _{max} (28%)
	Minimo	V _{min4} (4%)	V _{min4} (4%)	V _{min4} (4%)	V _{min4} (4%)	V _{min} (16%)
Sensibilità all'acqua		ITSR ₉₀ (90%)	ITSR ₉₀ (90%)	ITSR ₉₀ (90%)	ITSR ₉₀ (90%)	ITSR (70%)
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NR	NR	NR	NR	NR
Reazione al fuoco		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Perdita di particelle		NR	NR	NR	NR	Media 18.32
Permeabilità orizzontale		NR	NR	NR	NR	NPD
Permeabilità verticale		NR	NR	NR	NR	NPD
Drenaggio di legante		NR	NR	NR	NR	NPD
Temperatura della miscela		Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C
Granulometria passante (stacci) %	31.5 mm	100%	-	-	-	-
	28 mm	-	100%	-	-	-
	22.4 mm	-	-	-	-	100%
	20 mm	85%	100%	-	-	-
	16 mm	72%	97%	100%	-	97%
	14 mm	-	-	-	-	93%
	12.5 mm	-	86%	95%	100%	-
	8 mm	45%	-	-	98%	28%
4 mm	-	-	50%	62%	16%	

	2 mm	28%	32%	33%	36%	12%
	0,500 mm	12%	15%	16%	13%	8%
	0,250 mm	7%	-	-	-	7%
	0,063 mm	5%	5%	6%	6%	4%
Contenuto di legante		B _{min} 3,8%	B _{min} 4,1%	B _{min} 4,5%	B _{min} 4,5%	B _{min} 4,8% (5,0%)
Rigidità		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Condizioni di prova secondo la EN 13108-20						
Conglomerato Bituminoso di recupero (se utilizzato nella miscela)						
Classificazione 31.5 RA 0/20		15%	15%			

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Luogo: Sinnai (CA) Data: 20.10.2016

Firmato in nome e per conto di CA.GI.MA.S.R.L:

Gabriella Paderi (Amministratore Unico)

CA.GI.MA. s.r.l.

Loc. Bellavista - Cas. Post. 92 - 09048 SINNAI (CA)

Tel. 070 781658/59 - Fax 070 7600281

Partita IVA 01314880921

E-mail: cagnasrl@tiscali.it

